

**Vloerdelen**

| | |
|------------------------------|--|
| Kleuren | : Teak met een donkere of lichte bies |
| Afmeting | : 1,235 x 200 x 5,5 mm |
| M ² per vloerdeel | : 0,25 m ² |
| Gewicht | : 1,25 kg per plank, 5 kg per m ² |

3 planken en 3 biezen per vloerdeel

| | |
|--------------|-----------|
| Plankbreedte | : 61,5 mm |
| Bies | : 5 mm |

Het PVC laminaat is voorzien van een Hydroboard tegen vocht- en rot bestendigheid. En een geluiddempende onderlaag. De vloerdelen zijn afgewerkt met een verhardingslak tegen krasen en met een antislip houtnerf.

Eigenschappen & Certificaten

| | |
|----------------------|---|
| Slijtvastheid | : AC5 |
| Antislipwaarde | : R10 |
| Brandklasse | : BFL S1 of klasse B |
| Commercieel gebruik | : klasse 33 |
| Wrijvingscoëfficiënt | : Technische DS Rating |
| Thermische weerstand | : 0.061 (m ² K)/W |
| Warmte geleiding | : 0.084 W/(m*K) |
| Uitstoot | : E1, vrij van formaldehyde, geen emissie |
| Weekmakers | : vrij van weekmakers |
| Garantie | : woongebruik 20 jaar, commercieel gebruik 5 jaar |

Verpakking

| | |
|---------|---|
| Doos | : 9 vloerdelen per doos (2,223 m ²) |
| Gewicht | : 16,4 kg per doos |

**BOOTVLOEREN.NL**E: info@bootvloeren.nl


T: 06-53278028

**Toleranties**

| | |
|--------------------------|--|
| Haaksheid | : ≤ 0.20 mm |
| Rechtheid | : ≤ 0.30 mm |
| Bolling | : $\leq 0.15\%$ - concaaf : $\leq 0.20\%$ - convex |
| Lengtekromming | : $\leq 0.50\%$ - concaaf : $\leq 1.00\%$ - convex |
| Groef-veerverbinding | : 0.15 mm - gemiddelde waarde : 0.22 mm - maximum |
| Hoogte verschil | : ≤ 0.10 mm - gemiddelde waarde : ≤ 0.15 mm - maximum |
| Ontwerp nautische lijnen | : ≤ 0.5 mm |

Testen

| | |
|---|--|
| Slijtvastheid | : AC5 $\geq 6,000$ revolutions |
| Impact weerstand | : $\geq 1,800$ mm |
| Kras weerstand | : Level 5 |
| Micro kras weerstand | : \leq MSR-B2 : \leq MSR-A2 |
| Vlekbestendigheid | : Level 5 |
| Dikte zwellling | : geen zwellling |
| Slagvastheid | : ≤ 0.15 mm |
| Kleurvastheid | : ≥ 6 -Blue Wool : ≥ 4 -Grey |
| Hechtsterkte | : ≥ 2 kN/m - lange zijde : ≥ 3.5 kN/m - korte zijde |
| Dimensionale verandering als gevolg van temperatuurveranderingen | : $\leq 0.25\%$ |

**BOOTVLOEREN.NL**E: info@bootvloeren.nl

T: 06-53278028